

Holzarten: Fichte heim., Fichte nord., Tanne gezinkt, Lärche

Länge: 5000 mm, 6000 mm

Breite: 1000 mm, 1025 mm, 1250 mm, 2000 mm, 2050 mm, 2500 mm

Qualität: A/B Spezial, B/C+, C+/C+, C+/C, K/K

Decklage: fugenverleimt

Holzfeuchte: 8 +/- 2% bei Auslieferung

Decklagen: 104–145 mm breit

Oberfläche: beidseitig geschliffen

Rohdichte: ca. 450 kg/m³

technische Nutzungsklassen: SWP/1, SWP/2

Emissionsklasse: E1, Formaldehydgehalt ≤ 0,019 ppm geprüft

Klebstoff: Typ I nach DIN EN 301

Verleimung: nach DIN 53255 geprüft, AW 100

CE-Zertifizierung: gemäß EN 13 986:2004 (System 2+), EPH Dresden

Stärke [mm]	Aufbau [mm]	VPE [Stück]
12	3x4	25
16	3x5,3	25
19	3x6,3	25
22	6,25/9,5/6,25	25
27	3x9	20
30	8,5/13/8,5	15
32	8,5/15/8,5	15
34	8,5/17/8,5	15
40	8,5/23/8,5	12
42	8,75/24,5/8,75	12
50	8,5/33/8,5	10
56	12/32/12	8
60	12/36/12	8
75	16/43/16	8
80	16/48/16	6
100	16/68/16	5